

AURO

Naturfarben

Tapetenkleister

Verwendung: Zum Verkleben von leichten, mittelschweren bis schweren Papiertapeten. Auch zum Basteln geeignet. Nicht für vinylgeschäumte Tapeten.

Vorbereitung: Untergrund muß fest, trocken und sauber sein. Risse und Löcher mit AURO Nr. 329 glattspachteln. Sandende Putze ggf. verfestigen mit AURO Nr. 301, saugenden Untergrund vorkleistern. Sinterhaut auf Neuputz abschleifen, Wasserränder abbürsten.

Verarbeitung: Pulver unter Rühren gleichmäßig und klumpenfrei in kaltes Wasser einrühren. 1 Stunde quellen lassen, erneut gut durchrühren. Wände und Decken vorkleistern. Tapeten mit

Quast oder maschinell einkleistern, einweichen lassen und verkleben; besonders sorgfältig im Nahtkantenbereich arbeiten. Einweichzeit lt. Tapetenhersteller beachten. Überstreichbar nach 24-48 Std. Angesetzten Kleister innerhalb 3 Tagen verarbeiten. DIN 18366 sowie BFS-Merkblatt Nr. 16 beachten.

Reinigung: Kleisterflecken mit feuchtem Lappen abtupfen, nicht reiben. Werkzeug mit Wasser reinigen.

Zusammensetzung: Methylzellulose.

Verpackungsmaterial: Natronkraftpapier mit PE-Inneneinlage.

Verarbeitung	Ansatz	Wassermenge pro 200g	200 g reichen für ca.	Verbrauch entspricht ca.
Vorkleistern	1 : 80	16,0 l	120-160 m ²	1,5 g/m ²
leichte Tapeten	1 : 50	10,0 l	80-100 m ²	2,2 g/m ²
mittelschwere Tapeten	1 : 45	9,0 l	60-80 m ²	2,9 g/m ²
Raufaser/schwere Tapeten	1 : 40	8,0 l	40-60 m ²	4,0 g/m ²

Hinweise: Kühl und trocken, für Kinder unerschwerbar lagern und nicht ins Abwasser geben. Lagerstabilität ca. 2 Jahre. Eingetrocknete Produktreste kompostieren oder in den Hausmüll geben. Flüssige Reste entsorgen: EAK-Code 200128, EAK-Bezeichnung: Farben, Klebstoffe

Nr. 389



200 g

Pulver