

## Technisches Merkblatt

### greenline Hartwachsöl, farbig

#### Anwendungsbereich:

Zur Behandlung aller saugfähigen Untergründe, wie Holz- und Korkböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten etc., im Innenbereich. Zur Grundierung und als Endanstrich.

#### Inhaltsstoffe:

Isoalphan, Safforöl, Rizinenöl, Kolophoniumharz, Queilten, Silikatpigment, Mikrowachs, Zinkoxid, Kieselsäure, Pigment je nach Farbe, Cobalt-, Zirkonium-, Mangan- und Zink-Octoat als Trockenstoffe.

#### Eigenschaften:

greenline Hartwachsöl, farbig ist ein hochwertiges Produkt. Ermöglicht das Einfärben von Holz und Kork in vielen verschiedenen Holzfarbtönen. Ergibt eine seidengänzende, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche.

#### Farben:

greenline Hartwachsöl, farbig gibt es z.Zt. in Weiß, Sandgelb, Kirsche, Nussbaum, Grau + Schwarz.

#### Verbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %) sauber und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 16°C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten, Eindschliff der Oberflächen mit mindestens 120er Korn bzw. Gitter.

#### Verarbeitung:

Das Hartwachsöl, farbig ist gebrauchsfertig. Mit Versiegelungsbürste, Fußbodenbürste oder kurzfloriger Versiegelungsrolle dünn und gleichmäßig auftragen und gut ausstreichen. Nach 16-24 Stunden ist zur Vertiefung des Farbtons ein zweiter Auftrag möglich. Einen zweiten Anstrich dünn auftragen. Fühlt sich die Oberfläche nach dem ersten Auftrag rau an, mit Körnung 150 – 180 zwischenschleifen. Schleifstaub vor dem zweiten Auftrag gründlich entfernen. Bei Kork ist evtl. ein dritter Auftrag erforderlich. Um die Strapazierfähigkeit und den Schutz des farbigen Öls zu erhöhen wird eine Abschlussbehandlung mit greenline Pflegeöl empfohlen. **Vorversuch durchführen! VOB beachten!**

**Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!**

#### Trocknung:

Die Trockenzeit beträgt ca. 6-12 Std. (20°C / 50-55 % relative Luftfeuchte). Nach 16-24 Std. wird der 2. Anstrich aufgebracht. Nach 3 Tagen schwach belastbar. Volle Beanspruchbarkeit nach 7-14 Tagen.

#### Pflege und Nachbehandlung:

Mit greenline Hartwachsöl, farbig behandelte Böden mit greenline Pflanzenseife (1-3 Verschlusskappen auf 5Ltr. Wasser) reinigen und bei Bedarf (wenn Abnutzungserscheinungen auftreten) mit greenline Pflegeöl pflegen. Stark strapazierte Oberflächen (Schulen, Büros etc.) erhalten 4 Wochen nach dem letzten greenline Hartwachsöl -Auftrag eine erste Grundpflege mit greenline Pflegeöl, nachdem der Boden mit greenline Pflanzenseife gereinigt wurde. Die weitere Unterhaltspflege mit greenline Pflegeöl erfolgt je nach Erfordernis.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Vor dem Eintrocknen mit Verdünnung reinigen.

#### Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

## Technisches Merkblatt

### greenline Hartwachsöl, farbig

**Verbrauch/Ergiebigkeit:** Verbrauch : 40-70g/m<sup>2</sup>; Ergiebigkeit: 13-23.m<sup>2</sup>/lt. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

**Gebinde:** 0,75 ltr., 2,5 ltr., 10 ltr.

**Sicherheitshinweise:**

Produkt ist brennbar, VbF A.III. Mit Hartwachsöl, farbig getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (**Selbstentzündungsgefahr!**). Das Produkt an sich ist nicht brennbar. Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände.

**Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten!**

**Entsorgung:**

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

**GISCODE:** 0 100

Abfalschlüssel für flüssige Produktreste EAK 080102

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: Oktober 2007

Hecke Rundum Natur Steinfurter Str. 9 48146 Münster T.0251 2007303 (fax 2007305) www.rundum-natur.de