

Hartöl hell 241

Naturharz Saffloröl- Vergilbungsarm



Ø 50 - 70 ml / m²

0,75 l ≈ 12 m²

2,5 l ≈ 40 m²

10 l ≈ 160 m²

Zur Imprägnierung aller saugfähigen Untergründe innen, vor allem in stark beanspruchten Bereichen.

Nahezu geruchlos - Vergilbungsarm - Sparsam im Verbrauch

Anwendung

Anwendungsbereich:

Universell einsetzbar. Zur offenporigen Imprägnierung aller saugfähigen Untergründe innen wie Holz, Kork und unglasierte Tonfliesen, vor allem in stark beanspruchten Bereichen (z. B. Fußböden, Türen, Arbeitsplatten usw.).

Technische Eigenschaften:

Wasserabweisende, offenporige Imprägnierung. Wasserdampfdurchlässig. Gute Fülle. Vergilbungsarm. Nicht geeignet in Feuchtbereichen und im Außenbereich.

Farbton:

Transparent, farblos bis leicht gelblich. Helle, saugende Untergründe trocknen etwas dunkler auf.

Trockenzeit bei Normalklima:

Staubtrocken nach ca. 8 Stunden. Trittfest und überarbeitbar nach ca. 16 - 20 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff, daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.



Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Verarbeitung:

Auftrag durch Streichen, Rollen, Tauchen, Spritzen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Saffloröl-Standöl, Saffloröl, Naturharzester, Isoparaffine, Co/Zr/Zn-Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 330 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie E ab 2010).

Verbrauch:

Ca. 50 - 70 ml pro m², pro Anstrich.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: Ö 60, Abfallschlüssel- Nr: EAK/EWC 08 01 02

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Enthält Cobaltcarboxylat – Kann allergische Reaktionen verursachen.

Anstrichaufbau

A. Grundierung:

Einmal satt auftragen. Nach ca 10 Min. den Überstand verteilen und auf die trockenen Stellen noch einmal neues Öl nachtragen. Das Öl sehr gut in allen Richtungen einarbeiten. Nach weiteren ca 15 Min. den glänzenden Überstand abnehmen, sonst besteht Gefahr von Nachkleben. Danach mindestens 16- 20 Stunden trocknen lassen (querlüften, Öle trocknen oxidativ). Diesen Vorgang ggfs. wiederholen

B. Nachbehandlung:

Mit LEINOS Hartöl Spezial 245.

Leinos Hartöle laut DIBt 06/2011 zugelassen für den gewerblichen Fußbodenbereich.

Art.240,241,245,250,270,290

