

Wachs-Lasur 600



Wachs-Lasur
Wax-Varnish

Ø ca. 90 ml / m²
0,75 l = 8 m²
2,5 l = 28 m²

Wässrige, farblose
Wachsemulsion zur individuellen
Einfärbung mit LEINOS
Pigmentkonzentrat 668.

Anwendung

Anwendungsbereich:

Zur farbigen Gestaltung von hölzernen Decken und Wandverkleidungen sowie Möbelteilen aus Holz im Innenbereich.

Technische Eigenschaften:

Lasierende, wasserdampfdurchlässige, leicht zu verarbeitende Lasur auf Wasserbasis. Schnell trocknend und polierbar.

Farbton:

nach Wunsch.

Trockenzeit:

Angetrocknet nach 1 – 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.



Beliebige Farbvielfalt durch Mischen mit Artikel 668 Pigmentkonzentrate.

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett und staubfrei sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen.

Verarbeitung:

Mit Bürste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwolltuch. Raum und Oberflächentemperatur über 15° C.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Wasser, Carnaubawachs, Mikrowachs, Methylcellulose, Konservierer: Silberchlorid

Verbrauch:

ca. 80 - 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Lagerung:

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Gefahrenklasse:

Entfällt.

Sicherheitshinweise:

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben. Enthält chemischsynthetisches Konservierungsmittel, empfohlen und zugelassen von FDA und BGA für Lebensmittelverpackungen.

Als Wachsbeize:

Wachsemulsion mit Pigmentpaste beliebig abtönen und aufstreichen.
(Nicht polieren) Anschließend mit Art 240 Hartöl oder 245 Spezial schlußbehandeln.

Als Wachslasur:

Wachsemulsion mit Pigmentpaste beliebig abtönen und aufstreichen.
Anschließend nachpolieren.

Anstrichaufbau

Lasieren:

1. Die Wachs-Lasur je nach gewünschter Deckkraft und Farbintensität mit Leinos Pigmentkonzentrat 668 einfärben. (mindestens 10%, maximal 30%). Die Wachs-Lasur gleichmäßig 1 - 3 mal auftragen.

2. Ein seidig glänzendes Finish wird erzielt, indem man die Fläche mit einer Polierbürste oder einem fusselfreiem Tuch unter leichtem Druck poliert. Die Lasur kann dabei anfangs etwas abfärben.

3. Um eine strapazierfähige Oberfläche zu erhalten, muss diese mit LEINOS Produkten zur Oberflächenveredelung weiterbehandelt werden. (z.B. Art.: 240 / 245). Die Wachs-Lasur darf in diesem Fall vorher nicht poliert werden.

4. Vor einer Weiterbehandlung ist darauf zu achten dass die Fläche komplett trocken ist (Holzfeuchte unter 15 %). Genauere Angaben entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.7.2009



Weitere Farbtöne durch Mischen und Mengenzugabe

LEINOS Art. 668 PIGMENTKONZENTRATE

303 Eisenoxid Rot	323 Ultramarin Blau	328 Spinell Blau
306 Oxid Mahagoni	324 Ultramarin Violett	329 Spinell Grün
307 Oxid Gelb	326 Sonnen Gelb	330 Spinell Türkis
309 Ocker Gelb	327 Orange (-gelb)	337 Krapp Dunkelrot
311 Ocker Havanna	332 Pompejan. Rot	338 Krapp Hellrot
312 Ocker Rot	333 Mais Gelb	
313 Ocker Rostbraun	335 Ultramarin Rot	
320 Ebenholz Schwarz	336 Ultram. Rotviolett	
331 Titan Weiß		