



LEINOS
Naturfarben

Ø ca. 70 - 90 ml / m²

0,75 l ≈ 9,5 m²

2,5 l ≈ 31 m²

10 l ≈ 125 m²

Wachslasur 600

- wässrig-

Natürliche Farbenvielfalt -
auch für alle Holzoberflächen

Bestimmen Sie die Intensität der Farben selbst.

Da die Farbpigmentkonzentrate auch für Wandfarben einsetzbar sind, können Sie z. B. Ihre Wände und Möbel Ton in Ton aufeinander abstimmen.

Auch bereits abgetönt im Farbton Weiß lieferbar.

Die farblose, wässrige Wachslasur kann mit mehr als 20 Pigmentkonzentraten individuell eingefärbt werden. Spezielle Kenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Und auch Sie können nach Lust und Laune Ihren gewünschten Farbton zusammenmischen. Wachslasuren sind die umweltschonende Alternative, um nicht lackierte, rohe Holzoberflächen wie z. B. Möbel, Türen oder auch Holzspielzeug wirkungsvoll vor Umwelteinflüssen zu schützen. LEINOS Wachslasur enthält polierbare Spezialwachse, die die natürliche Holzstruktur betonen. Durch die cremige Konsistenz lässt sich diese Mischung problemlos mit einem weichen Lappen oder einem Pinsel gleichmäßig auf dem Holzuntergrund auftragen. Die Farbintensität bestimmt wie gesagt der „Maler“ selbst – entweder durch die Stärke der Einfärbung oder die Anzahl der Aufträge.

Auch die Widerstandsfähigkeit der behandelten Holzflächen kann sich sehen lassen: Bei Nachbehandlung mit Hartölen (z.B. Hartöl Spezial Art. 245) entstehen strapazierfähige Oberflächen, die sich mit milden Reinigungsmitteln bequem pflegen lassen. Wer dem Ganzen die Krone aufsetzen möchte, der poliert, was das Zeug hält: Dank dem enthaltenen Wachs ist ein „glänzender“ Eindruck so oder so sicher.



Anwendungsbereich:

Zur farbigen Gestaltung von hölzernen Decken- und Wandverkleidungen sowie Möbelteilen aus Holz im Innenbereich.

Technische Eigenschaften:

Lasierende, wasserdampfdurchlässige, leicht zu verarbeitende Lasur auf Wasserbasis. Schnell trocknend und polierbar.

Farbton:

Farblos, mit Pigmentkonzentrat 668 abtönbar.
Auch fertig getönt in Wachslasur weiß lieferbar.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Carnaubawachs, Mikrowachs, Methylcellulose, Soja-Lecithin, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett und staubfrei sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen.

Verarbeitung:

Mit Bürste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwolltuch. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Trocknungszeit:

Angetrocknet nach 1 - 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Ca. 80 - 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes.

<i>Gebinde</i>	<i>reicht für...*</i>
0,75l	9,0 m ²
2,5l	30 m ²
10l	120 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel EAK 08 01 20.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Sicherheitshinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Merkblätter auf der Leinos Homepage. Stand: 17.10.2015
