



LEINOS
Naturfarben

Ø 150 ml / m²

2,5 l ≈ 16 m²

10 l ≈ 65 m²

Kalkfarbe 665

Hochatmungsaktiver, dekorativer und schützender Anstrich.
Kalk Wandfarbe für Innen, Feuchtraum geeignet.
Atmungsaktiv, hygienisch und Schimmel vorbeugend.

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, wie z. B. Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zement, Porenbeton, Ziegel, Lehmputz usw. Schimmelwidrig durch hohen ph-Wert, frei von Konservierern.

Vor der Verarbeitung mit bis zu 20% Wasser verdünnen und sehr gut von oben nach unten aufrühren.

Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Durch hohe Alkalität antibakteriell und schimmelabweisend. Verkieselt vollständig mit allen mineralischen Untergründen und ergibt eine matte, mehrfach überstreichbare Wandoberfläche.



Farbton:

Naturweiß, matt, beliebig abtönbar mit allen kalkechten LEINOS Pigment-Konzentraten 668. Zugabe max. 20%.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Sumpfkalk, Kreide, Marmormehl, Titanoxid, Celluloseether. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist <1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und frei von Ausblühungen sein. Sinterhaut an Putzoberflächen mechanisch entfernen. Sandende und sehr saugfähige Oberflächen mit Mineralputzgrundierung 622 vorbehandeln. Neue Grundputze müssen mindestens 2 - 3 Wochen alt sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer sehr gut aufrühren. Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. Stark saugfähige, nicht grundierte Oberflächen mit einer Blumenwasserspritze gleichmäßig vornässen, dabei unbedingt Laufnasen vermeiden. Kalkfarbe 665 sehr gut durchrühren. Je nach Untergrund 2 - 3 Anstriche. Erstanstrich mit bis ca. 20% Wasser verdünnt, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei Folgeanstrichen ebenfalls vornässen. Bei Bedarf mit bis ca. 20% Wasser verdünnt auftragen. Hohe Umgebungstemperatur erhöht den Wasserbedarf.

Trocknungszeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: Ca. 6 - 12 Stunden. Folgeanstriche nach 24 Stunden Trockenzeit.

Unverbindlicher Hinweis: Kalk trocknet durch Karbonisierung. Dieser Prozess sollte langsam ablaufen und benötigt Feuchtigkeit und Luft (Kohlendioxidgehalt).

Gebindegrößen und Verbrauch:

1 l reicht für ca. 5 - 8 m² pro Anstrich. Der Verbrauch liegt bei ca. 155 ml/m².

Gebinde	reicht für...*
2,5l	15 - 16 m ²
10l	60 - 65 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Anbruchbinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

GISCODE:

M-DF 01

Gefahrenhinweise:

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

GHS08



Gefahr

Sicherheitshinweise:

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Weitere unverbindliche Hinweise

Durch den hohen pH-Wert benötigen Leinos Kalkfarben keine Konservierung. Kalkfarben streicht man am besten mit einer Malerbürste. Der **Voranstrich** bis ca. 20% mit Wasser verdünnen. Ränder abkleben und immer eine Wandfläche komplett nass-in-nass verarbeiten um Ansätze und Wolkenbildung zu vermeiden. Leichte Wolkenbildung liegt in der Natur von Kalkfarben. Farbkleckser an Möbel oder Böden direkt aufwischen, da ansonsten Farbaufhellungen durch Bleichen möglich sind. Unbekannte und ungleiche Untergründe immer mit 622 Mineralputzgrundierung vorbehandeln.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Merkblätter auf der Leinos Homepage. Stand: 17.10.2015
