

# PRÜFUNGSZEUGNIS

--- DUPLIKAT ---

ST-09-08-12-01

**Produkte:** **Musterflächen (Beschichtungsaufbau):**  
- Trägermaterial Holzart Kastanie

- Leinos Naturharz-Hartöl 240  
- Leinos Naturharz-Hartöl spezial 245

**Auftrag:** Bestimmung ausgewählter Oberflächeneigenschaften

**Prüfmethodik:** Prüfung nach DIN 68861, T1, T2, T4, T7

**Prüfbericht:** 215091/1 vom 24.03.1997


**Prüfergebnis:** Die Musterflächen der Beschichtung erreichten entsprechend der Widerstandsfähigkeiten folgende Ergebnisse:

Prüfgrundlage	Art der Prüfung	Ergebnis Beansp.-gruppe
DIN 68861, T 1	Verhalten bei chemischer Beanspruchung	1 C
DIN 68861, T 2	Verhalten bei Abriebbeanspruchung	2 D
DIN 68861, T 4	Verhalten bei Kratzbeanspruchung	4 E
DIN 68861, T 7	Verhalten bei trockener Hitze	7 E

Dresden, 14.04.1997



Leiter des Prüflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter